

Identificación	
Nombre	MOMOQUI
Nombre científico	Caesalpinia pluviosa - DC.
Familia	LEG. CAESALPINIOIDEAE
Nombre de Comerciele	Partridgewood, Coffeewood
Nombre general en otros países	Granadillo (Col/Ven), Ébano (Mex)
Descripción general	Momoqui se encuentra en húmedo subtropical a templado bosques secos. El árbol alcanza alturas de hasta 20 metros. El tronco es recto y cilíndrico.
Caracterizaciones anatómicas	
Color del heartwood	Marrón oscuro con vetas oscuras
Color de la albura	De color marrón claro
Estructura	Fina
Natural propiedad	
Compacticidad (12% M.C.)	1050 kg/m ³
Compacticidad de la base	890 kg/m ³
Encogimiento total del radiale	2,3%
Encogimiento tot del tangential	6,0%
Encogimiento total del volumen	9,8%
Escala T/R	2,7
Características mecánicas (12% M.C.)	
Presione el paralelo al alambre	918 kg/cm ²
Dureza (Janka)	16200 N
Condiciones técnicas para la elaboración	
Elaborar	Normal
Airsearse	Moderado
Duradero	Durable
Lquido pr dejar	Difícil de permeabilidad

proyecto realizado



Momoqui DuoPlank 16x135mm