DESCRIPTION DU BOIS

Identification	
Nom	**TARARA COLORADA**
Nom scientifique	Platymiscium ulei
Famille	LEG. PAPILIONOIDEAE
Nom commun dans d'autres pays	Macacawood; Macacaú preta; Macacaú vermellha (Bra); Roble colorado
Description générale	Tarara Colorado pousse dans des forêts tempérées. L'arbre est de 30 mètres de haut.
Caractéristqiues anatomiques	
Couleur bois de cœur	Rouge-brun
Couleur aubier	Brun clair
Texture	Moyenne
Caractéristques naturelles	
Densité (12% M.C.)	880 kg/m3
Densité de base	750 kg/m3
Retrait radial total	4,0%
Retrait tangentiel total	6,2%
Volume de retrait total	10,2%
Echelle T/R	1,6
Caractéristiques mécaniques (12% M.C.)	
Pression parallèlement avec le fil	690 kg/cm2
Dureté (Janka)	10710 N
Conditions techniques pour traitement	
Travailler	Bon
Séchage à l'air	Moyenne
Durabilité	Durable
Perméabilité à l'humidité	Modérément perméable

Aucun droit ne peut être dérivé de ces données

Interieur afbeelding



Tarara Colorado DuoPlank 20x180mm

Aucun droit ne peut être dérivé de ces données