DESCRIPCIÓN DE MADERA

Identificación	
Nombre	**TARARA AMARILLA**
Nombre científico	Centrolobium microchaete - (Marties ex Venta) Lima
Familia	LEG. PAPILIONOIDEAE
Nombre de Commerciele	Araría
Nombre general en otros países	Araría-amarelo (Bra), Balaustre, Guayacán hobo (Col)
Descripción general	El amarilla de Tarara se encuentra en bosques templados. El árbol alcanza hasta 30 metros.

Caracterizaciones anatómicas	
Color del heartwood	Anaranjado-rojizo
Color de la albura	Amarillento
Estructura	Fino a de tamaño mediano

Natural propiedad	
Compacticidad (12% M.C.)	740 kg/m3
Compacticidad de la base	580 kg/m3
Encogimiento total del radiale	4 %
Encogimiento total del tangentiale	6,2 %
Encogimiento total del volumen	10,2 %
Escala T/R	1,6

Características mecánicas (12% M.C.)	
Inflexión estática	1220 kg/cm2
Presione el paralelo al alambre	690 kg/cm2
Dureza (Janka)	10710 N

Condiciones técnicas para la elaboración	
Elaborar	Bueno
Airsecarse	Moderado
Duradero	Durable
Liquido por dejar	Moderado penetrable

Source: Gutierrez, V.; Sandoval, J. - "Informacion tecnica para el procesamiento industrial de 134 especies maderables de Bolivia" - Proyecto de apoyo a la coordinacion e implementacion del plan de accion forestal para Bolivia.

No se pueden derivar derechos de estos datos

Proyecto realizado

Tarara Amarilla DuoPlank 20x180mm

No se pueden derivar derechos de estos datos